

OKSIPLASTS

Двухкомпонентная полиуретановая герметизирующая мастика



Назначение: Герметизация швов бетонных и железобетонных конструкций с максимальной деформацией 25%. Герметизация стыков, щелей, трещин. Ремонт бетонных крыш.

Нанесение: Поверхность на которую наносят мастику, должна быть сухой, очищенной от наледи, грязи, пыли, жировых загрязнений. Наносить мастику на подготовленную поверхность с помощью шпателя или шприцеванием. Выработать мастику необходимо в течение 6-7 часов (при 23°C, при понижении температуры- время увеличивается), после указанного времени

мастика постепенно вулканизируется, т.е. не пригодна для нанесения.

Разведение мастики не допускается. Выравнивание производится шпателем или специальным инструментом. На свеженанесённую мастику не допускать попадания дождя.

Интервал температур применения: от -15°C до + 30°C

Хранение: Гарантийный срок хранения – 6 месяцев в оригинальной заводской упаковке при температуре не выше +30°C. Отверждающий компонент держать герметически закрытым, беречь от влаги воздуха.

Упаковка: Комплектуется в одной упаковке из основной массы и отвердителя (металлическая банка) в соотношении для непосредственного смешивания (6:1) , общей массой 12кг.